



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN  
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : [sofiplast@sofiplast.fr](mailto:sofiplast@sofiplast.fr)

## Fiche produit ASP 235

### Informations générales :

- . Excellentes propriétés ANTI-ADHERENTES
- . Faible coefficient de frottement
- . Bonne résistance à l'abrasion
- . Température d'utilisation de - 10°C à + 260°C
- . Bonne résistance aux agents chimiques
- . Conforme aux spécifications BGA, BSI et FDA relatives aux revêtements à usage ALIMENTAIRE
- . Température de cuisson entre 400°C et 425°C
- . Épaisseur de film sec conseillée : 35 à 40 microns environ

### Applications :

- . Notre revêtement **AS 235** est utilisé sur les organes de CUISSON (moule, plaque, filet, grill ...), STOCKAGE (cuve, trémie, réservoir) ou CONVOYAGE de diverses denrées alimentaires ...
- . Notre revêtement **AS 235** est couramment utilisé sur les ustensiles à usage alimentaire afin de faciliter le démoulage (cylindre découpoir, plaque, moule, empreinte) et le nettoyage (huile, graisse, pâte...)
- . Notre revêtement **AS 235** est couramment utilisé sur les ustensiles domestiques à usage culinaire (poêle, casserole, cocotte, spatule ...)

Notre revêtement **AS 235** vous permettra de résoudre la plupart de vos problèmes d'adhérence, de colmatage et donc de dysfonctionnement, de réduire vos temps d'entretien et de nettoyage, d'augmenter vos cadences de fabrication, d'améliorer la longévité de vos équipements ...

Les renseignements de cette fiche AS 235\_2011 sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent subir des variations en fonction des approvisionnements, de la nature et de la forme des pièces.