



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Fiche produit ECTFE-HALAR

Informations générales :

- .Excellente résistance à la corrosion (acides, bases et solvants), aucun solvant n'endommage le revêtement **ECTFE** en dessous de 120°C
- .Haute résistance à l'abrasion, aux chocs mécaniques
- .Très bonne résistance aux intempéries, aux UV
- .Excellente résistance diélectrique
- .Température d'utilisation : jusqu'à 150°C en continu
- .Température de mise en œuvre entre 260°C et 290°C
- .Épaisseur de film conseillée : optimum 700 microns
- .Usinage possible du film pour de fortes épaisseurs

Applications :

.De part ses propriétés d'inertie chimique, notre revêtement **ECTFE** est généralement utilisé pour la protection de cuves, containers, réservoirs, tuyauteries, axes et hélices d'agitateurs, filtres, boisseaux et corps de vannes, impulseurs et volutes de pompes, sondes, corps de réacteurs ou de centrifugeuses ...

.Notre revêtement **ECTFE** est couramment utilisé dans l'industrie du papier sur des cylindres de détour, trémie, cônes de recyclage ou mélangeur par ses propriétés d'anti-adhérence et de résistance à l'abrasion.

Notre revêtement **ECTFE** vous permettra de résoudre simultanément la plupart de vos problèmes d'oxydation, de corrosion chimique et de résistance mécanique, de réaliser des gains de prix sur le substrat (un acier ordinaire revêtu remplacera un matériau noble), d'améliorer la longévité de vos équipements...

Les renseignements de cette fiche HALAR_2011 sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent subir des variations en fonction des approvisionnements, de la nature et de la forme des pièces.