



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Fiche produit ASC 48

Informations générales :

- Excellentes propriétés ANTI-ADHERENTES
- Excellente résistance à l'usure et à l'abrasion
- Excellente résistance aux chocs et agressions mécaniques
- Température d'utilisation de - 40°C à + 200°C
- Bonne résistance à divers agents chimiques
- Sensible aux solvants forts tels que MEK, DMF, NMP et GBL
- Conforme aux spécifications BGA, BSI et FDA relatives aux revêtements à usage ALIMENTAIRE
- Température de cuisson entre 380°C et 400°C
- Epaisseur de film sec conseillée : 100 à 120 microns minimum

Applications :

- Notre revêtement **ASC 48** est utilisé sur les organes de MOULAGE (moule, noyau, filière), STOCKAGE (cuve, trémie, réservoir) et CONVOYAGE (goulotte, vis d'alimentation, convoyeur, presse) de diverses matières telles que les colles, caoutchoucs, plastiques, pulvéruents, denrées alimentaires ...
- Notre revêtement **ASC 48** est utilisé sur les organes de thermosoudage, thermoscellage ou thermoformage (couteau, mâchoire, profil, plaque, miroir)
- Notre revêtement **ASC 48** est utilisé sur les cylindres, rouleaux chauffants, tambours sécheurs, calandres pour les industries du papier, du textile et du caoutchouc.

Notre revêtement **ASC 48** vous permettra de résoudre la plupart de vos problèmes d'adhérence et d'usure, donc de dysfonctionnement, de réduire vos temps d'entretien et de nettoyage, d'augmenter vos cadences de fabrication, d'améliorer la longévité de vos équipements ...

Les renseignements de cette fiche ASC 48_2011 sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent subir des variations en fonction des approvisionnements, de la nature et de la forme des pièces.