



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Ficha de producto AS 18

Informaciones generales :

- *Excelentes propiedades anti-adherentes*
- *Resistencia óptima a la abrasión*
- *Temperatura de utilización: -40°C hasta +200°C*
- *Buena resistencia a varias sustancias químicas*
- *Conforme con las especificaciones BGA, BSI y FDA relativas a los recubrimientos de uso alimenticio*
- *Temperatura de cocción entre 380°C y 400°C*
- *Espesor de film seco aconsejado : 40 micrones mínimo*

Aplicaciones :

- *Nuestro recubrimiento AS 18 se usa sobre los equipos de MOLDEADO (molde, núcleo), ALMACENAMIENTO (tanques, tolvas, contenedores) y TRANSPORTADORES (canal, tornillos de alimentación, rodillos y placas de transportador)*
- *Nuestro recubrimiento AS 18 se usa sobre los equipos de cabinas o cadenas de pintura para facilitar la limpieza (rejilla tipo Irving, etc.)*
- *Nuestro recubrimiento AS 18 se aplica sobre los cilindros o rodillos calentadores de la industria del plástico*
- *Nuestro recubrimiento AS 18 se aplica sobre los equipos de corte (cuchillas, rotores de recorte) de las pastas alimenticias para la industria panadera y repostera*

Nuestro recubrimiento AS 18 le permitirá resolver la mayor parte de los problemas de adherencia, taponamiento, eliminara las cargas electrostáticas, reducirá el tiempo de mantenimiento y limpieza, aumentara la productividad y alargara la vida útil de los equipos.

Los datos de esta ficha AS 18 10/12 son dados a título indicativo, pueden cambiar según los abastecimientos, la naturaleza y la forma de las piezas