



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (0)4.78.49.01.61 – Fax : +33 (0)4.78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Ficha de producto AS 201

Informaciones generales :

- *Coefficiente de fricción muy bajo (estática 0,11 según ASTM D4518-85)*
- *Adhesión óptima a la mayor parte de los sustratos metálicos, plásticos o cerámicos*
- *Muy buena resistencia a la abrasión*
- *Temperatura de utilización a partir de -190°C hasta $+280^{\circ}\text{C}$ en continuo*
- *Buena resistencia a las sustancias químicas*
- *Temperatura de cocción entre 80°C y 300°C*
- *Espesor de film seco aconsejado : 20 hasta 40 micróns*

Aplicaciones :

- *Nuestro revestimiento **AS 201** se usa sobre todas las superficies que necesitan una lubricación seca máxima y un buen comportamiento a las fricciones (guías de deslizamiento, canal, herramienta de corte, embolo...)*
- *Nuestro revestimiento **AS 201** se usa para eliminar las disfunciones mecánicas o acústicas debido a las fricciones (boquillas, dentado, ranura...)*
- *Nuestro revestimiento **AS 201** puede ser aplicado sobre la mayor parte de los materiales plásticos para los problemas de lubricación seca y anti-adhesivo*
- *Nuestro revestimiento **AS 201** se usa sobre los equipos de embalaje para favorecer el deslizamiento de los artículos pero también para evitar las estrias, el marcado de las superficies*

*Nuestro revestimiento **AS 201** les permitirá resolver la mayor parte de los problemas de fricción, el sustrato que sea, aumentando la producción y alargando la vida de los equipos...*

Los datos de esta ficha AS 201_2011 son dados a título indicativo, pueden cambiar según los abastecimientos, la naturaleza y la forma de las piezas