



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Ficha de producto AS 20

Informaciones generales :

- *Bajo coeficiente de fricción (estático 0,11 según ASTM D4518-85)*
- *Optima adhesión a la mayor parte de los substratos metálicos, plásticos o cerámicos*
- *Muy buena resistencia a la abrasión*
- *Temperatura de utilización a partir de -190°C y +280°C continuo*
- *Buena resistencia a las sustancias químicas*
- *Temperatura de cocción entre 80°C y 300°C*
- *Espesor de film seco aconsejado : 10 micrones mínimo*
- *Conforme con las especificaciones BGA, BSI, FDA relativas a los recubrimientos de uso ALIMENTICIO*

Aplicaciones :

- *Nuestro recubrimiento **AS 20** se usa sobre todas las superficies que necesitan una máxima lubricación seca y un buen comportamiento a las fricciones (guía de deslizamiento, canal, herramienta de corte, pistón...)*
- *Nuestro recubrimiento **AS 20** se usa para eliminar las disfunciones mecánicas o acústicas debido a las fricciones (boquillas, dentado, ranura...)*
- *Nuestro recubrimiento **AS 20** puede ser aplicado sobre la mayor parte de los materiales plásticos para los problemas de lubricación seca y anti-adherencia.*
- *Nuestro recubrimiento **AS 20** se usa sobre los equipos de envasado para favorecer el deslizamiento de los artículos pero también para evitar las ralladuras y el marcado de las superficies.*

*Nuestro recubrimiento **AS 20** le permitirá resolver la mayor parte de los problemas de fricción cualquiera que sea el substrato, aumentando la producción y alargando la vida útil de los equipos...*

Los datos de esta ficha AS 20 10/12 son dados a título indicativo, pueden cambiar según los aprovisionamientos, la naturaleza y la forma de las piezas.