



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Ficha de producto AS 227

Informaciones generales :

- Excelentes propiedades anti-adherentes
- Óptima Resistencia a la corrosión (ácidos, bases y solventes)
- Óptima Resistencia a la abrasión
- Bajo coeficiente de fricción
- Excelente resistencia dieléctrica
- Temperatura de utilización a partir de -240°C hasta +260°C
- Temperatura de cocción entre 330°C y 400°C
- Espesor de film aconsejado : 40 a 500 micrones mínimo

Aplicaciones :

- Nuestro recubrimiento **AS 227** a la vez oleófobo e hidrófobo se utiliza en numerosos procesos de fabricación de productos adherentes como lo son los líquidos, pastas alimenticias, elastómeros, plásticos...
- Nuestro recubrimiento **AS 227** se aplica sobre los equipos de MOLDEADO, ALMACENAMIENTO y COCCIÓN de estos mismo productos
- Nuestro recubrimiento **AS 227** aplica sobre los equipos que necesitan a la vez propiedades anti-adherentes y una protección a los líquidos o ambientes agresivos (bombas, válvulas, extractores, difusores, mezcladores...)
- Nuestro recubrimiento **AS 227** se utilizar sobre diversos materiales que necesitan a la vez una resistencia química y dieléctrica
- Nuestro recubrimiento **AS 227** se utiliza sobre de diversos materiales para la protección y pintura de carrocería de automóviles tales como los columpios, barras de separación, rodillos transportadores, etc.

Nuestro recubrimiento **AS 227** le permitirá resolver simultáneamente la mayor parte de los problemas de adherencia, taponamiento, protección a la corrosión, reducirá el tiempo de mantenimiento y limpieza, aumentara la producción y alargara la vida útil de los equipos.

Los datos de esta ficha AS 227 10/12 son dados a título indicativo, pueden cambiar según los abastecimientos, la naturaleza y la forma de las piezas.