



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Ficha de producto AS 235

Informaciones generales :

- . Excelentes propiedades ANTI-ADHERENTES
- . Bajo coeficiente de fricción
- . Buena resistencia a la abrasión
- . Temperatura de utilización de - 10°C à + 260°C
- . Buena resistencia a los agentes químicos
- . Conforme a las especificaciones de la BGA, BSI y FDA relativos a los recubrimientos de uso alimenticio
- . Temperatura de cocción entre 400°C et 425°C
- . Espesor de la película aconsejado: 35 a 40 micras

Aplicaciones :

Nuestro recubrimiento **AS 235** es utilizado sobre los equipos de COCCIÓN (moldes, charolas, grill, ...) ALMACENAMIENTO (tolvas, tanques, contenedores) o TRANSPORTE de diversos productos alimenticios

Nuestro recubrimiento **AS 235** es utilizado sobre los utensilios de uso alimenticio con la finalidad de facilitar el desmoldeo (rodillos de corte, moldes, charolas) y la limpieza (aceite, grasa, pasta...)

Nuestro recubrimiento **AS 235** es utilizado sobre los utensilios domésticos de uso culinario (sartén, cazuela, espátula, ...)

Nuestro recubrimiento AS 235 le permitirá resolver la mayor parte de los problemas de adherencia, taponamiento, reducirá el tiempo de mantenimiento y limpieza, aumentara la producción y alargara la vida útil de los equipos.

Los datos de esta ficha AS 235 son dados a título indicativo, pueden cambiar según los abastecimientos, la naturaleza y la forma de las piezas