



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Ficha de producto AS 438

Informaciones generales :

- Excelentes propiedades anti-adherentes
- Bajo coeficiente de fricción
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Temperatura de utilización a partir de -10°C hasta $+260^{\circ}\text{C}$
- Buena resistencia a las substancias químicas
- Temperatura de cocción entre 400°C y 425°C
- Espesor de film seco aconsejado : 35 a 40 micrones mínimo
- Conforme con las especificaciones BGA, BSI, FDA relativas a los recubrimientos de uso ALIMENTICIO

Aplicaciones :

- Nuestro recubrimiento **AS 438** se aplica sobre los equipos de MOLDEADO (molde, núcleo, placas, grill), ALMACENAMIENTO (tanques, tolvas, contenedores) y TRANSPORTADORES (canal, tornillos de alimentación, rodillos y placas de transportador)
- Nuestro recubrimiento **AS 438** se aplica sobre los utensilios de uso alimenticio con la finalidad de facilitar el desmoldeo (placas, moldes, charolas, rotores de corte) y la limpieza (aceite, grasa, pasta...)
- Nuestro recubrimiento **AS 438** se aplica sobre los utensilios de cocina de uso doméstico (cazuela, sartenes, espátulas...)

Nuestro recubrimiento **AS 438** le permitirá resolver la mayor parte de los problemas de adherencia, taponamiento, reducirá el tiempo de mantenimiento y limpieza, aumentara la producción y alargara la vida útil de los equipos.

Los datos de esta ficha AS 438 10/12 son dados a título indicativo, pueden cambiar según los aprovisionamientos, la naturaleza y la forma de las piezas.